

TEHNIČNI LIST

lepilo KLEIBERIT 300.0

INDUSTRIJSKO BELO LEPILO ZA LEPLJENJE
PO DIN EN 204
KVALITETA LEPLJENJA D3

Področja uporabe:

ZA LEPLJENJE:

- oken in vrat
- površinsko lepljenje HPL plošč
- večslojnih plošč
- trdih in eksotičnih lesov
- za visokofrekvenčno lepljenje
- za izdelavo stopnic

Prednosti :

- enokomponentno lepilo – ni potrebno mešanje
- za hladno in toplo lepljenje
- testiran po normi WATT 91 (velja za proizvajalce oken in vrat)
- spoj je čvrst in brezbarven

Lastnost lepila:

Osnova: PVAc-disperzija
pH vrednost: ca. $3 \pm 0,5$
Barva lepila: bela
Konsistenca: srednje viskozna
Odpri čas (pri 20°C): 6 – 10 min.
Bela točka : okrog + 5 °C

Metode nanašanja:

- s čopičem, lopatico ali ročnim nanašalcem lepila
- strojem za nanos lepila

Obdelava:

- Materiali, katere nameravamo lepiti morajo biti brez prahu, olja ali maščobe in klimatizirani.
- Najprimernejša temperatura za obdelavo je 18-20 °C, najprimernejša vlaga lesa pa 8-10 %.
- Nikoli lepiti pod temperaturo +10°C.
- Na splošno je dovolj enostranski nanos lepila.
- Pri lepljenju trdih in eksotičnih lesov se priporoča dvostranski nanos.
- Primeren pritisk na stiskalnici 0,7 – 1 N/mm²

Stiskanje:

- spajanje elementov 20°C - 15 minut
- spajanje elementov (predogreti) 50°C - 5 minut
- spajanje elementov 80 °C - 2 minuti
- površinsko lepljenje(HPL plošče) 20°C -15-20 minut
- površinsko lepljenje (HPL plošče) 50°C - 5 minut
- površinsko lepljenje pri 80°C - 1-2 minuti

Končna kvaliteta lepljenja bo po DIN EN 204 dosežena v 7 dneh po lepljenju. Les in lesne snovi so naravne snovi, kjer odvisno od področja rasti in specifičnih lastnosti lesa, v določenih primerih lahko pride do obarvanja (npr. bukev, češnja, ali sladkorni javor) .

Čiščenje:

Lepilo, z naprav in orodja, se očisti samo z vodo.

Embalaža:

KLEIBERIT 300.0
- vedro 10 kg neto
- vedro 28 kg neto
- sod 130 kg neto
- kontejner 1000 kg neto

Skladiščenje: Lepilo 300.0 zdrži v originalno zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C, pri transportu ne zmrzne do temperature - 30°C. Pred uporabo pazljivo segreti do temperature 20°C in z mešanjem doseči ponovno homogenost lepila.

UVOZNIK IN ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO :

FIBO d.o.o.
PE Barletova 4, 1215 MEDVODE
Tel : 01/36-16-260
Fax : 01/36-16-275

info@fibo.si
www.fibo.si

KLEIBERIT®

MODRA ŠTEVILKA
080 25 55

