

TEHNIČNI LIST

Navodila za uporabo



LEPILO TEMPO 326.6

proizvajalec: KLEBCHEMIE - Nemčija

UMETNA SMOLNA DISPERZIJA ZA HITRO STISKANJE TER MOČNO SPAJANJE

Področja uporabe:

ZA LEPLJENJE:

- POVRŠINSKO LEPLJENJE (tudi laminatov)
- LEPLJENJE NA STIK (trdi ter eksotični lesovi)

Prednosti:

- enokomponentno lepilo
- dobra obdelava
- ugoden odprti čas
- pri dodajanju toplote krajši čas vezave

Lastnosti lepljenja:

- visoka vezna trdnost po DIN EN 205
- naredi elastičen film, ne uničuje orodja

Lastnosti lepila:

Osnova: PVAc-disperzija

Gostota: ca 1,18 g/cm³

pH vrednost: ca. 6,5

Barva lepila: krem

Viskoznost pri 20°C

Brookfield RVT

Sp. 6/20 Upm: 10.000 ± 1.000 mPa·s

Konsistenca: srednje viskozno, dobro za nanašanje

Bela točka: + 5°C

Označevanje: označevanje, da gre za nevarno snov ni potrebno

Metode nanašanja:

- z ročnim nanašalcem lepila
- s strojem za nanos lepila
- z nanašalnimi šobami

Obdelava :

Lepljenci morajo biti brezprašni ter očiščeni olj ter maščob.
Najprimernejša obdelovalna temperatura je ca. 20°C. Ne uporabljati pod + 10°C. KLEIBERIT 326.6 je pripravljen za uporabo, zato ga ne smemo redčiti ali mu dodajati sredstva, saj to spremeni njegovo konsistenzo.

Poraba :

100 – 150 g/m² pri strojnem nanosu
150 – 200 g/m² pri ročnem nanosu.

Odprti čas:

ca. 5 – 10 minut

Odprti čas je odvisen od količine nanosa, poroznosti in zmožnosti vpijanja materiala. Vplivajo pa tudi vlažnost zraka in temperatura

Stiskanje:

	PRI TEMERATURI	ČAS STISKANJA
spajanje elementov	20°C	10 minut
spajanje elementov (enostransko predogreti)	70°C	5 minut
površinsko lepljenje(HPL plošče)	20°C	25 minut
površinsko lepljenje (HPL plošče)	50°C	6 minut
površinsko lepljenje (HPL plošče)	70°C	2 minuti

Pri dodajanju temperature se veznost znatno pospeši. Pri hitrem stiskanju pa se le najusti obdelovance nekaj časa pri miru. Paziti je potrebno na pravilno lego stičišč. Ti podatki so le orientacijske vrednosti, ki so posredovane pri vlagi lesa 10% in nanosu lepila ca. 100 g/m², ki pa se pri različnih postopkih lahko zelo razlikujejo zaradi mnogi faktorjev. Točne podatke se da pridobiti le z preizkusi v lastni proizvodnji.

Čiščenje:

Naprave za nanos in posode se čisti z navadno vodo.

Embalaža:

Lepilo 326.6: v posodi po 34 kg

Skladiščenje:

Lepilo 326.6 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C. Lepilo je odporno na mraz do – 30 °C. Pred uporabo pustiti 24 ur na sobni temperaturi ter VEDNO pred uporabo dobro premešati.



ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA SLOVENIJO:

FIBO d.o.o

Barletova 4

1215 MEDVODE