

Supracon 568.0

POLIURETANSKO LEPILO, KI SE UTRJUJE S POMOČJO VLAGE . ZELO HITRO IN MOČNO.

Področja uporabe:

- montažno lepljenje, popravila, sestavljanje
- za lepljenje npr. stopnic, vrat, suhe montaže, ogrevalnih in ventilacijskih teles, električnih inštalacij.
- zelo dober oprijem na podlagah kot les, kovina, beton, marmor, kamen, plastičnih mas ter kemično obdelanega aluminija.
- ne uporabljati za polietilen, polipropilen, teflon ali silikon

Prednosti :

- ena komponenta
- visoka moč lepljenja
- polni odprtine
- zmanjšuje vibracije
- brez topil
- ni korozivno

Lastnost lepila:

Osnova: poliuretan
gostota : ca. 1,58 g/cm³

Delovna temperatura : od 7 °C naprej
Označbe : obvezna označba :
- vsebuje difenilmetan -4, 4-diizocianat

ustreza normam po DIN EN 204 za D4 za vodoodpornost ter DIN EN 14275/WATT 91 za temperaturno obstojnost

Metode nanašanja:

- z ročnim nanašalcem kot za silikon

Obdelava:

- lepilo nanesemo enostransko in razmažemo po celotni površini
- lepilo se strjuje s pomočjo vlage iz zraka.
- višja temperatura ter višja vlaga pospešuje vezavo
- kadar lepimo materiale, ki ne vsebujejo vlage se doda lepilu z razpršilko enakomerno po površini <8% vode za boljšo reakcijo
- elemente je potrebno stisniti še v času odprtega časa

Odpri čas : 7 minut

Čas stiskanja : 15 – 30 minut
Čas reakcije : do 7 dni (odvisno od temp. prostora in vlage
Količina nanosa : 150-300 g/m²

Za kemično reakcijo pri PUR lepilih je nujna vlaga, zato je pravilna vlaga v zraku pomembna. Začetna moč spoja zadošča za nadaljnjo obdelavo. Dodatna je dosežena po 1-2 dneh. Končna trdnost spoja po 7 dneh.

Čiščenje:

Po uporabi lepila je potrebno talilno posodo ter ter nanašalne valje očistiti z čistilom 820.0 ali PUR čistilo 823.0
Reagirano lepilo je mogoče odstraniti le mehansko.

Embalaza:

PUR 568.0 kartuša 490 g

Skladiščenje: originalno zaprto ca. 12 mesecev

UVOZNIK IN ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO :

FIBO d.o.o.
PE Barletova 4, 1215 MEDVODE
Tel : 01/36-16-260
Fax : 01/36-16-275

info@fibo.si
www.fibo.si