

# materiali za zahtevnejše

## TEHNIČNI LIST

Navodila za uporabo

**KLEIBERIT®**

### **LEPILO SUPRATAC 569.0**

**proizvajalec : KLEBCHEMIE - Nemčija**

**ENOKOMONENTNO LEPILO NA POLIURETANSKI OSNOVI, KI SE STRDI Z POMOČJO VLAGE V ZRAKU, Z VISOKO OBSTOJNOSTJO KLJUB UČINKOM VODE IN TEMPERATURE. OBSTOJNOST V VODI V KVALITETI *D4 PO DIN/EN 204*.**

#### **Področja uporabe:**

ZA LEPLJENJE:

- lesa
- betona
- izolirne pene
- kovine in ostalih umetnih mas na porozne podlage kot npr. lesni materiali

#### **Prednosti:**

- enostavna uporaba
- samo ena komponenta – ni problemov z časom stiskanja
- nastavitev tiksotropije

#### **Lastnosti lepljenja:**

- kvaliteta zlepljenja D 4 po DIN/EN 204
- visoka razteznost
- nastajanje filma ca. 10 min. pri 50% zračni vlagi in 23°C

#### **Lastnosti lepila:**

Osnova: izocianat

Barva: prozorna do rumeno bela

Gostota: ca. 1,08 g/cm<sup>3</sup>

Viskoznost:

- Brookfield RVT, Sp. 7/5 Upm: ca 120.000 mPa·s

- Brookfield RVT, Sp. 7/50 Upm: ca 35.000 mPa·s

Konsistenca: tiksotrop

Odprti čas: ca. 5 minut

Označevanje: vsebuje 4,4' difenil metan diizocianat ( Glej varnostni list )

**Obdelava:**

Pogoji za obdelavo:

Površine lepljencev morajo biti čiste, nemastne in čim manj vlažne. Temperatura pri obdelavi mora biti najmanj 5°C.

Metode nanašanja:

Iz kartuše nanesti v obliki gosenice. Pri

**Čiščenje:**

Naprave za nanos in posode takoj očistiti z KLEBERIT 820.0 ali z KLEBERIT 823.0.

**Embalaža:**

Lepilo 569.0: karton 12 kartuš po 320 ml

Čistilo C 820.0: posoda po 4,5 kg neto

Čistilo PUR 823.0: karton 12 doz po 500 ml

**Skladiščenje:**

Lepilo 569 zdrži v zaprti posodi ca. 1 leto pri temp. 20°C. Čuvati pred mrazom!

**ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA SLOVENIJO:**