

TEHNIČNI LIST

lepilo PUR SK 704.0



POLIURETANSKO TALILNO LEPILO

Področja uporabe:

ZA LEPLJENJE:

- za oplaščenje PVC profilov
- medeninastih ter aluminijevih profilov
- za kaširanje flisa
- lepljenje dekor folij ali furnirjev
- montažno lepljenje lesa ali substratov, aluminija ali plastičnih mas
- kaširanje PVC folij, umetnih materialov ali tepihov

Prednosti :

- elastični spoj
- visoka začetna trdnost spoja
- odlična temperaturna obstojnost -40 do + 150 °C
- odgovarja RAL 716/1 del 7

Lastnost lepila:

Osnova: poliuretan

gostota : ca. 1,1 g/cm³

viskoznost (na dan proizvodnje) :

pri 120°C : 30.000 mPa/s

pri 140 °C : 15.000 mPas/s

Delovna temperatura : 120 – 140 °C

Označbe : obvezna označba :

- vsebuje difenilmetan -4, 4-diizocianat

lepila pri segrevanju na predpisano delavno temperaturo oddajajo hlapne. Pri tem moti vonj. Če se predpisane delovne temperature dalj časa presega, ostaja možnost da se pri tem tvorijo škodljive snovi ob razpadanju. Zaradi tega je potrebno urediti primerno odsesavanje nastajajočih hlapov.

Metode nanašanja:

- z ročnim talilnim nanašalcem

Obdelava:

- nosilni material mora biti sveže pripravljen, ravno odrezan ter brezprašen
- robovi ter plošče morajo biti segrete na sobno temperaturo min. 18 °C Preprij je potrebno preprečiti.

Delovna temperatura : valjčni nanos 120-140 °C
pri prekinitvi dela temperaturo spustiti na 100 °C

Odpri čas :

na iverno ploščo pri 4mm debeline / 120°C
3 minute

Čas stiskanja : 10 – 30 sekund

Čas reakcije : do 7 dni (odvisno od temp.
prostora in vlage

PUR talilna lepila imajo v primerjavi z EVA talilnimi lepili nižjo začetno moč zato je potrebno upoštevati :

Za boljši oprijem se lahko uporabi sledeče tipe PRIMERJA

-831

-840

-848

Za kemično reakcijo pri PUR lepilih je nujna vlaga, zato je pravilna vlaga v zraku pomembna. Začetna moč spoja zadošča za nadaljnjo obdelavo. Dodatna trdnost spoja je dosežena po 1-2 dneh. Končna pa po 7 dneh.

Čiščenje:

Po uporabi lepila je potrebno talilno posodo ter ter nanašalne valje očistiti z čistilom 761.7.

Reagirano lepilo je mogoče odstraniti le mehansko.

Embalaza:

PUR 704.0 talina kartuša

Skladiščenje: originalno zaprto ca. 12 mesecev

UVOZNIK IN ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO :

FIBO d.o.o.

PE Barletova 4C, 1215 MEDVODE

Tel : 01/36-16-260

Fax : 01/36-16-275

info@fibo.si

www.fibo.si

KLEIBERIT[®]

