

materiali za zahtevnejše

TEHNIČNI LIST

Navodila za uporabo

KLEIBERIT®

LEPILO 862

proizvajalec: KLEBCHEMIE - Nemčija

LEPILO ZA VROČE LEPLJENJE V PRAHU Z DODANIM TRDILCEM PRIMERNO ZA KRAJŠE ČASE STISKANJA

Področja uporabe:

- za lepljenje furnirja
- za lepljenje vezanega lesa

Prednosti:

- dobra topnost v vodi
- zmeša se z vodo in je takoj uporaben
- ugodna viskoznost pri uporabi
- nezahteven nanos
- ne prebija furnirja

Lastnosti lepljenja:

- Rezultati lepljenja z lepilom 862 ustrezajo zahtavam po DIN 68705

Lastnosti lepila:

osnova: sečnina, formaldehid

oblika: prah

barva: bela

Način priprave lepila:

100 utežnih delov lepila v prahu

80 utežnih delov vode (18 – 20° C) oz.

2 volumska dela lepila v prahu

1 volumski del vode (18 – 20° C)

Količina vode lahko tudi delno odstopa.

Viskoznejšo lepilno maso dosežemo z dodatkom moke (10-30%).

Za mešanje je primerna posoda iz stekla, plastike ali aluminija.

V posodo se strese najprej lepilo v prahu in doda 2/3 vode, nato

se zmeša in doda še ostalo vodo. Lepilna mešanica se lahko takoj uporablja.

Gostoto lepilne mase se mora prirediti glede na kakovost furnirja.

Obstojnost lepilne mase : pri 20° C cca. 2,5 ure, pri 30° C cca. 45 min

Metode nanašanja:

- z lopatico
- z ročnim nanašalcem
- z strojnim nanosom

Nanos in obdelava:

- Odvisno od površine in vpijanja nanosne plošče cca 100-150 g/m².
- Čas med nanosom in vložitvijo v stiskalnico je lahko približno 5 minut.
- Čas med vložitvijo v stiskalnico in zapiranjem je 1 minuto.
- Čim višja je temperatura v stiskalnici tem krajši mora biti čas med vložitvijo v stiskalnico in zapiranjem.
- Pritisk: 0,3 – 0,8 N / mm² t.j. 3 – 8 kp / cm² .

Časi stiskanja:

Temperatura ° C	Osnovni čas	Čas gretja furnirja min/mm
60	6 min	2 min
80	2 min	2 min
90	70 sek	1 min
100	40 sek	1 min
110	35 sek	1,5 min

Skupni čas stiskanja je osnovni čas in čas pregrevanja materiala.
Vrednost se nanašajo na normalne pogoje pri 8 – 10% vlage.

Skladiščenje:

Lepilo 862 se lahko hrani do 6 mesecev (pri 20° C) in 2 meseca (pri 30° C)
v zračnotesnih posodah v hladnem in suhem prostoru.

Embaliranje:

V vrečah po 25 kg

Nasveti:

Zgornja navodila se nanašajo na dosedanje izkušnje proizvajalca. Proizvajalec in prodajalec ne odgovarjata za nastalo škodo pri nepravilni uporabi izdelka.

Čiščenje:

Z mrzlo ali toplo vodo

ZASTOPNIK IN UVOZNIK ZA SLOVENIJO:

FIBO d.o.o. MEDVODE,
specialisti za pohištvene repromateriale



tel : 01/36-16-260